


## Método de instalación



Continuo

Todas las especificaciones del producto reflejan las medias derivadas de ensayos con muestras del producto, están sujetas a las tolerancias normales de fabricación y ensayo, así como a variaciones inherentes de estampados, y pueden modificarse sin previo aviso. Para obtener más información sobre estos y otros atributos importantes de los productos descritos en este documento, incluido el contenido reciclado y la información sobre la garantía del producto, consulte [www.interface.com/disclaimer](http://www.interface.com/disclaimer).

**Producto** Polichrome Solid **Color** Turtledove **Colección** Colección Polichrome **Soporte** CQuest™Bio

**Especificaciones de producto**

Construcción del producto	Tufting pelo cortado torsionado
Composición fibra	100% Poliamida reciclado
Soporte estándar	CQuest™Bio
Tamaño	50cm x 50cm
Losetas por caja	16 - 4m <sup>2</sup>
Soportes opcionales	<a href="#">CQuestBio SONE</a> <a href="#">CQuestBio SONE+</a>

**Más Especificaciones de producto**

Peso Fibra	1,215 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Peso Total	4,159 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Altura Fibra	4.0 mm +15% / - 10%
Espesor Total	7.1 mm ±0.5mm
Galga x 10 cm	1/10 - 39.4
Puntadas m <sup>2</sup>	172200 /m <sup>2</sup> ±5%

**Especificaciones de Rendimiento**











Clasificación al tráfico	EN 1307 33 Tráfico intenso
Resistencia a sillas con ruedas	≥2.4 (EN 985) Continuous Use
Inflamabilidad	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Solidez de color	≥5 (ISO 105-B02)
Light Reflectance Value (LRV-L)	59,90
Estabilidad Dimensional	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)
Impacto Acústico A&uacutestico ΔLw EN ISO 10140-3	27 dB
Clasificación de Absorción de Sonido (aw) EN ISO 11654	0.2
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 125 Hz	0,01
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 250 Hz	0,03
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 500 Hz	0,08
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz	0,17
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz	0,33
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz	0,48

**Especificaciones Ambientales**

Environmental Product Declaration	<a href="#">Descargar EPD</a>
Total contenido reciclado	85.5 %
Pre-consumo (Total)	69,50 %
Post-consumo (Total)	16,00 %
Contenido fibra reciclada	100,00 %
Pre-consumo (Fibra)	50,00 %
Post-consumo (Fibra)	50,00 %
Total contenido biológico	9.11 %
Total contenido reciclado y biológico	94.61 %
Calidad del aire interior	Francés A+
Calidad del aire interior GUI	<a href="#">GUI Standard</a>

HQE (Francia)	<a href="#">Ver Potencial de Contribución HQE</a>
DGNB (Alemania)	<a href="#">Ver Potencial de Contribución DGNB</a>
Carbono Incorporado (Cradle to Gate)	4.72 kg CO <sub>2</sub> eq./m <sup>2</sup>
Ciclo vida completo de Carbono	Certified Carbon Neutral Floors™
Residuos de instalación	Monolithic - 3-4%
TacTiles®	Optimizado para la instalación sin cola con conectores TacTiles® con prácticamente cero COV
Residuos en energía	Se puede devolver a través del programa ReEntry de Interface y ser reutilizado como materia prima en nuevas moquetas modulares.
ReUse	Se puede limpiar y reutilizar en una zona no crítica para extender su vida útil.
Residuos en energía	Se puede incinerar en una planta de residuos de energía apropiada.
<b>Información Técnica</b>	
Instalación	<a href="#">Ver guía de instalación recomendada por Interface</a>
Mantenimiento	<a href="#">Ver pautas de mantenimiento recomendadas por Interface</a>
Garantía	15 años
Localidad de fabricación	ISO 9001, 14001 & 45001 Instalaciones Certificadas en Europa

#### Certificaciones

	4266C
	4266C
	LC4
	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
	Yes
	Yes
	Yes
	27 dB
	0.2
	≥ 5

≤0.2% (ISO 2551/EN 986)



0,08



$\geq 2.4$



Yes



GUI Standard



4266C